ORAFOL社製溶剤系インクジェット用メディアORAJETシリーズ仕様一覧表

2006.9.20

製品名	表面素材	ﾌｨﾙﾑ厚み(ﾐｸﾛﾝ)	色/表面	糊	離型紙	主たる用途	粘着力(N/25mm)	最低施工温度(℃)	耐熱度(℃)	耐候年数	幅(m)	長さ(m)	ORAGUARDラミネートフィルム適合表										
													200	205	210	215	220 HG	221 HG	240	290	290 F	297 GF	250 AS
ORAJET 3951G-010	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ｷｬｽﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	53μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着ｸﾞ	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用、全面カーラッピングなど。	18N	+8℃	-50℃ to +100℃	10年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m								◎	◎		
ORAJET 3951G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着透																			
ORAJET 870G-000	ｷｬｽﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着ｸﾞ	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	全面カーラッピング	18N	+8℃	-50℃ to +100℃	6-10年	1.524m	50m 100m 250m								◎	◎		
ORAJET 3751G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	60μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着ｸﾞ	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用、全面カーラッピングなど。	18N	+8℃	-50℃ to +90℃	8年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3751G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着透																			
ORAJET 3551G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用、全面カーラッピングなど。	18N	+8℃	-50℃ to +90℃	7年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3551M-010			白マット																				
ORAJET 3551G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着透明糊																			
ORAJET 3551M-000			透明マット																				
ORAJET 3591G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・再剥離ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用、全面カーラッピングなど。	8N	+8℃	-50℃ to +90℃	7年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3591M-010			白マット																				
ORAJET 3591G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・再剥離透明糊																			
ORAJET 3591M-000			透明マット																				

ORAJET 3105G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用	18N	+8℃	-50℃ to +90℃	7年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3105SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3105M-010			白マット																				
ORAJET 3105G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊																			
ORAJET 3105SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3105M-000			透明マット																				

ORAJET 3109G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外広告用	8N	+8℃	-50℃ to +90℃	7年	0.76m 1.37m 1.524m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3109SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3109M-010			白マット																				
ORAJET 3109G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離透明糊																			
ORAJET 3109SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3109M-000			透明マット																				

ORAJET 3107G-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	110μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾘﾎﾟｼﾞｼｮﾅﾌﾞﾙ強粘着透	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	全面カーラッピング用	16N	+15℃	-40℃ to +90℃	7年	1.52m	50m 100m 250m				◎				◎			
ORAJET 3850-010	ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ乳半塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	80μ	白半光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	長期屋外電飾用	18N	+8℃	-40℃ to +80℃	7年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m				◎							
ORAJET 3451-010	超柔軟特別塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	80μ	白半光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	ﾀｰﾎﾟﾘﾝ・布に貼って短期・中期ディスプレイ用	14N	+8℃	-20℃ to +65℃	4年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m				◎							

ORAJET 3165G-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	中期屋外広告用	18N	+8℃	-40℃ to +80℃	5年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3165SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3165M-010			白マット																				
ORAJET 3165G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊																			
ORAJET 3165SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3165M-000			透明マット																				

ORAJET 3169G-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	中期屋外広告用	8N	+8℃	-40℃ to +80℃	5年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3169SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3169M-010			白マット																				
ORAJET 3169G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離透明糊																			
ORAJET 3169SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3169M-000			透明マット																				

ORAJET 3651G-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	中期屋外広告用	18N	+8℃	-40℃ to +80℃	5年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3651SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3651M-010			白マット																				
ORAJET 3651G-000			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊																			
ORAJET 3651SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3651M-000			透明マット																				

ORAJET 3650G-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着透明糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	中期屋外広告用	18N	+8℃	-40℃ to +80℃	5年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3650SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3650M-010			白マット																				

ORAJET 3691G-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	70μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離ｸﾞﾚｰ糊	PEｺｰﾄ付ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 148g/㎡	中期屋外広告用	8N	+8℃	-40℃ to +80℃	5年	0.76m 1.37m 1.52m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3691SG-010			白半光沢																				
ORAJET 3691M-010			白マット																				
ORAJET 3691G-000G			透明光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離透明糊																			
ORAJET 3691SG-000			透明半光沢																				
ORAJET 3691-000M			透明マット																				

ORAJET 3164G-010			白光沢																				

ORAJET 3164M-010	ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白マット	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ強粘着透明糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短･中期屋外広告用	16N	+10℃	-40℃ to +80℃	4年	0.76m 1.00m 1.05m 1.26m 1.37m 1.524m 1.6m 2m	50m 100m 250m	◎	◎	◎								
ORAJET 3164G-000			透明光沢																				
ORAJET 3164M-000			透明マット																				
ORAJET 3164XG-010			白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ強粘着ｸﾞﾚｰ糊																			
ORAJET 3164XM-010			白マット																				

ORAJET 3162G-010	ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ再剥離透明糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短･中期屋外広告用	6N	+10℃	-40℃ to +80℃	4年	0.76m 1.00m 1.05m 1.26m 1.37m 1.524m 1.6m 2m	50m 100m 250m	◎	◎	◎								
ORAJET 3162M-010			白マット																				
ORAJET 3162G-000			透明光沢																				
ORAJET 3162M-000			透明マット																				
ORAJET 3162XG-010			白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ再剥離ｸﾞﾚｰ糊																			
ORAJET 3162XM-010			白マット																				

ORAJET 3640G-010	ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	80μ	白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ強粘着透明糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短･中期屋外広告用	16N	+10℃	-40℃ to +80℃	4年	0.76m 1.00m 1.26m 1.37m 1.524m 1.6m 2m	50m 100m 250m	◎	◎	◎								
ORAJET 3640M-010			白マット																				
ORAJET 3640G-000			透明光沢																				
ORAJET 3640M-000			透明マット																				
ORAJET 3641G-010			白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ強粘着ｸﾞﾚｰ糊																			
ORAJET 3641M-010			白マット																				

ORAJET 3620G-010	ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	80μ	白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮﾝ再剥離透明糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短･中期屋外広告用	6N	+10℃	-40℃ to +80℃	4年	0.76m 1.00m 1.26m 1.37m 1.524m 1.6m 2m	50m 100m 250m	◎	◎	◎								
ORAJET 3620M-010			白マット																				
ORAJET 3620G-000			透明光沢																				
ORAJET 3620M-000			透明マット																				
ORAJET 3621G-010			白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ・ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼｮ																			

ORAJET 3621M-010			白マット	ﾝ再剥離ｸﾞﾚｰ糊																			

ORAJET 1668G-010	ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ黒色再剥離糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短期屋外広告用	6N	+10℃	-40℃ to +80℃	2年	1.37m 1.524m	50m 100m 250m			◎								
ORAJET 1668M-010			白マット																				
ORAJET 1660G-010	顔料高含有遮蔽ｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	110μ	遮蔽白光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ透明再剥離糊		短期のｶｰ・ﾌﾘｰﾄﾏｰｷﾝｸﾞ用	6N			3年					◎								
ORAJET 1660M-010			遮蔽白マット																				
ORAJET 3675G-010	One way vision 穴あきｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	140μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離黒糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	ｳｨﾝﾄﾞｳｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ用。開口部は５０％	12N	+10℃		3年	0.76m 1.37m 1.52m	25m 50m										◎	
ORAJET 3676G-010	One way vision 穴あきｽﾍﾟｼｬﾙ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	140μ	白光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離黒糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	ｳｨﾝﾄﾞｳｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ用。開口部は４０％	12N	+10℃		3年	0.76m 1.37m 1.52m	25m 50m										◎	
ORAJET 3600-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ・ﾎﾟﾘﾒﾘｯｸ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白半光沢	溶剤系ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	中期屋外広告用	18N	+8℃	-50℃ to +90℃	5年	1.37m	50m 100m 250m			◎	◎							
ORAJET 3500X-010	ｽﾍﾟｼｬﾙ・ｿﾌﾄ塩ﾋﾞﾌｨﾙﾑ	100μ	白半光沢	ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着糊	ｼﾘｺﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 135g/㎡	短期屋外広告用			-40℃ to +80℃	3年					◎								

255
AS