

デジタルプリント可能 ダークシルバー メタルエフェクトフィルム CA 25

ダークシルバーメタルエフェクトフィルム

4色のダークシルバーからなる糊付きメタルエフェクトフィルムは、高級で確実に人目を引く広告を創り出します。メタルシャドーASLAN 25は屋内及び屋外用施工に適しています。

その他、製品について詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	塩ビ・ポリエステル	
厚み：	140 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～30 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～140 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～6 N/25 mm ～14 N/25 mm
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30°C ～ 最高+80°C
耐候年数：	屋外2年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合	



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

デジタルプリント可能 ダークシルバーク メタルエフェクトフィルム CA 25

ユーザーガイド

- 印刷：シルクスクリーン印刷用インクで印刷する事が出来ます。
(印刷したインクを十分に乾燥させてから施工して下さい。)
- 施工：メタルエフェクトフィルムはドライアプリケーションで施工して下さい。ガスを発生させるような素材たとえばアクリルガラスのような表面には施工しないで下さい。

レタリングなどを施工する際、ASLAN アプリケーションテープを使用する事をお勧めします。

ASLAN CA 25 はスムーズな平面に施工出来ます。 曲面への施工には向いていません。
- 光沢：ロールのコア付近の表面の光沢感が少なくなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になっている場合がありますが、少し経つと消えてなくなります。
- 保管寿命：施工前のフィルムは生産日より最低1年保管出来ます。
フィルムは室温 15℃～25℃、湿度 50%～60 で保管されていなければなりません。ローラー面に現れる圧力点などを避ける為、ローラーは立てて保管するか、オリジナルの梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力のかからないように保管して下さい。

作成：2013年9月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp