

カラーフィルム CF 128

凹凸のある外壁用カラーフィルム

凹凸のある外壁用糊付きカラーフィルムです。このカラーフィルムの屋外耐候年数は5年です。これは屋外サインやペイント塗装に代わるもので、店舗のデコレーションやセールスプロモーション、ウォールタトゥー、セールスキャンペーン、イベントなど多くの用途にご利用頂けます。

水性の特殊粘着剤はいかなる凹凸面でも素早く強力で接着し、施工後6か月以内であれば、容易に剥がすことができます。

BrickColour ASLAN CF 128 はカッティングプロッターでカットできます。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	塩ビポリメリック	
厚み：	70 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～220 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～140 g/m ²
総重量：	370 ミクロン（フィルム：70 ミクロン、糊：300 ミクロン）	

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後（凸凹した表面に施工）	～5 N/25mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70°C 48時間後 (25 x 25 cm)	最大-0.45 %
耐化学性：	24時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
色の変化	DIN 53 388	6-8 （壁用として）
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工温度 使用温度	最低 15°C -30°C から最高+80°C
耐候年数：	5年	



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

カラーフィルム CF 128

ユーザーガイド

- 概要： フィルムと糊の厚みにあわせて、プロッターのパラメーターを調整してください。切断力は標準のビニールをカットするときよりも強くしてください。カットしたら、カット面の糊の再粘着を防ぐため、あまり時間をおかずにかす取りをしてください。
- 施工方法： フィルムは凹凸のある外壁専用で、ヒートガン及びゴムローラーなどを使用して、凹面に抑え込んで施工します。
- 施工表面は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた状態である必要があります。施工は水貼りは不可です。必ずドライで施工してください。
- 施工する面の素材や状況は千差万別ですので、本式施工の前にまずテストを行って下さい。このフィルムを平滑な平面や、つやのある表面へは施工しないで下さい。粘着力が増し、簡単に除去することが不可能になります。
- 文字を施工する際は、アプリケーションテープは ASLAN TMO を使用して下さい。
- 再剥離性： フィルムは施工後6ヶ月までは、糊を残さずに剥がす事が出来ます。フィルムを剥がす際、屋外壁へのダメージはありません。フィルムを剥がす際に難しい場合はヒートガンを使用しながら慎重に剥がして下さい。
- 保管寿命： 施工前のフィルムは生産日より最低1年保管出来ます。フィルムは室温 15°C～25°Cで、湿度 50%～60%以内で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp