

キズがつきにくい チョーク用黒板フィルム CR 62

傷がつきにくいチョーク用強化黒板フィルム

日々メッセージを更新するメッセージボードのような用途に理想的な糊付き黒板フィルムです。オフィスからショップ、子供部屋の壁がいつでも書き消しできる黒板に早変わりします。このフィルムは特にキズがつきにくく、消す時はウェットクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム:	塩ビ	
厚み:	130 ミクロン	
糊:	アクリル系透明感圧糊	厚み: ~ 25 g/m ²
離型紙:	シリコンペーパー	平方重量: ~ 63 g/m ²

特長

粘着力: (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	~ 8.4 N/25 mm ~10.7 N/25 mm
寸法精度:	アクリルガラスに施工 60°C 24時間後	最大 -0.5 %
温度:	施工温度 使用温度	最低 15°C -30 °C ~ 最高 +80 °C
可燃性:	アルミ板に貼って 自己鎮火	
耐候年数:	屋外 2年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合	



販売店:

総輸入元:

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

キズがつきにくい チョーク用黒板フィルム CR 62

ユーザーガイド

印刷：	スクリーン印刷インクで印刷する事が出来ます。 (印刷したインクを十分に乾燥させさせてから施工して下さい。)
施工：	ドライ又はウェットアプリケーション。水貼りの場合、糊が白濁する場合がありますが、天候により、数日経つと消えてなくなります。 ウェットアプリケーションの場合、施工液 ASLAN TL10 の使用をお勧めします。
保管寿命：	施工前のフィルムは生産日より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。 ロール面に現れる圧力点などをさける為、ロールは立てて保管するか、オリジナルの梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp