

# WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

## カーペット用デジタル印刷用糊付きフィルム

このデジタル印刷用フィルムは特に毛の短いペイルカーペット用に開発されました。このフィルムはカーペットに良く貼れ、短期での使用後は簡単に剥がす事が出来ます。  
このフィルムは展示会やセール会場などの用途に適しています。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：  
Email: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp) Tel: 04-7135-7707

## 製品詳細

フィルム：	ポリエステル／塩ビの混合	
厚み：	150 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米塗布量：～40 g/m <sup>2</sup>
離型紙：	両面 PE コーティング付シリコンペーパー	平米重量：～144 g/m <sup>2</sup>
総厚み：	320 ミクロン	

## 特長

粘着力： (ASTDM 903)	施工直後（スチール板に）	～7 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大 -0,45 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工温度：	最低 10°C
	施工温度：	-30 °C ~ 最大 70 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp)

<http://www.technopromotion.co.jp>

# WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

## ユーザーガイド

- 印刷：** フィルムは溶剤、エコソル、UV 硬化又はラテックスインクでのデジタルプリント、および、スクリーン印刷でのプリントが可能です。印刷を摩擦や摩耗から保護し、耐スリップを高めるためにフロアグラフィックラミネートフィルムで保護して下さい。ラミネートする前にインクは少なくとも 48 時間乾燥させて下さい。
- 施工：** フロアグラフィックラミネートフィルムは重ね貼りなしで施工されなければなりません。施工時のフィルムの温度は少なくとも **10 ~15 °C** で、施工する面は乾燥していることが必要。施工後、**72 時間以内**に温度が著しく下がってはいけません。表面は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた状態で施工して下さい。
- フィルムがボロボロになるのを防ぐ為に、丸みを帯びたコーナーや単純な形などに**事をお勧めします**。ビニールはカーペットへの粘着力の強さを確かにする為にある程度大きなサイズに**事をお勧めします**。
- カーペットの品質などにはさまざまなものがある為、目立たない箇所で事前にテストを行う**事をお勧めします**。
- 再剥離性：** WrapTheCarpet ASLAN DFP 49 はカーペットへのダメージもなく簡単に剥がす事が出来ます。フィルムは慎重にゆっくりと剥がして下さい。
- 光沢：** ロールコア付近ではフィルムの表面の光沢感が弱くなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になる場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。
- 保管寿命：** 施工前のフィルムは、生産日より最低 **1 年**保管出来ます。フィルムは室温 **15°C ~25°C** で、湿度 **50% ~60%** で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013 年 7 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

販売店：

**ASLAN**<sup>®</sup>  
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp)

<http://www.technopromotion.co.jp>