

# 鉄粉入りフィルム FF 400

## マグネットも使用可能な鉄粉入フィルム

この糊付き鉄粉入フィルムを施工した壁はマグネットもつける事が出来るフィルムに変わります。お好きな形に簡単にカット出来ます。他の Aslan 製糊付きフィルムを重ねて貼り多彩なコンビネーションを演出しても、マグネットが付くという特徴を失う事はありません。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

Email: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp) Tel: 04-7135-7707

## 製品詳細

フィルム表面：	ポリエチレンをベースにした鉄粉入りフィルム	
厚み：	400 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 60g/m <sup>2</sup>
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 140 g/m <sup>2</sup>

## 特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後： 1 週間後	～ 7 N/25 mm ～ 12 N/25 mm
耐化学性：	24 時間のテストにて、ほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高 +80 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp)

<http://www.technopromotion.co.jp>

# 鉄粉入りフィルム FF 400

## ユーザーガイド

施工方法：	ドライアPLICATIONのみ カッティングする際は厚みがありますのでカット方法にご注意ください。 重ねて貼る場合は必ず <b>FF400</b> を先に施工面に貼り付けて、施工面上に貼られた <b>FF400</b> の上に、他の <b>ASLAN</b> 製品を重ねて貼り付けてください。
保管寿命：	施工前のフィルムは製造より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 <b>15℃～25℃</b> で、湿度 <b>50%～60%</b> で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年10月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

**ASLAN**<sup>®</sup>  
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: [info@technopromotion.co.jp](mailto:info@technopromotion.co.jp)

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：