

室内屋内プロテクト MP 325

屋内フロアグラフィックス用ラミネートフィルム

屋内フロアグラフィックス用ラミネートフィルムです。
厚み 125 ミクロンのフィルムは、アンチスリップ構造で、ダメージからフロアグラフィックスを保護します。

インドアフロアプロテクト ASLAN MP 325 は、ASTM と DIN によりアンチスリップ性能をテストされています。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ	
厚み：	125 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 35 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 63 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1 週間後	～ 10 N/25 mm ～ 15 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に貼って 70 °C 48 時間後 (25 x 25 cm)	最大 -0.5 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
可燃性：	アルミに貼って 自己鎮火	
温度：	施工温度： 施工温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：

室内屋内プロテクト MP 325

ユーザーガイド

施工方法：	ドライアプリケーションで施工して下さい。 プリントしたフィルムをラミネートする前に、プリントは最低 48 時間以上乾燥させて下さい。
	プリントの下に湿気が入る事を避ける為、ラミネートフィルムの全ての辺を約 1cm の幅でオーバーラミネートして施工して下さい。
保管寿命：	施工前のフィルムは生産日より最低 1 年保管出来ます。フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%以内で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013 年 10 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>