

屋外フロアプロテクト MP 326

屋外用フロアグラフィックラミネートフィルム

屋外屋内用フロアグラフィック用ラミネートフィルムです。厚み 125 ミクロンのフィルムはアンチスリップ構造で、ダメージからフロアグラフィックを保護します。アウトドアフロアプロテクト ASLAN MP 326 は、ASTM と DIN によりスリップ抵抗力をテストしています。耐水性の糊を使用しているため、屋外アプリケーションに適しています。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ	
厚み：	125 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊 (防水)	平米数量：～ 40 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 63 g/m ²

特長

アウトドアフロアプロテクト ASLAN MP326 は ASTM の擦傷性テスト D2047 にてアンチスリップ性能をテストされています。また、DIN51130 アンチスリップ規格でも R9 のグレードを証明されています。

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 6 N/25 mm ～ 17 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 時間 (25 x 25 cm)	最大 -0.5 %
耐化学性：	24 時間のテストにはほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

屋外フロアプロテクト MP 326

ユーザーガイド

施工：	ドライアプリケーションで施工して下さい。 プリントしたフィルムをラミネートする前に、プリントは最低 48 時間以上乾燥して下さい。
保管寿命：	施工前のフィルムは生産日より最低 1 年保管出来ます。フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%以内で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013 年 10 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp