

リアプロジェクション RP 35

糊付きリアプロジェクションフィルム

この糊付きフィルムはショップや展示会、オフィスや公共ビル向けのマルチメディアアプリケーション用フィルムです。この半透明ホワイトフィルムをガラスやアクリルボードなど透明な表面に張り付け、プロジェクターで映像を投射することで、窓ガラスに人目を引かせる大きなディスプレイへと変化させることができます。

その他製品についてご不明な場合は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	塩ビ (ポリメリック、ソフト仕上げ)	
厚み：	90 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 26 g/m ²
離型紙：	両面シリコンペーパー	平米重量：～ 67 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1週間後	～ 5,2 N/25 mm ～ 7,4 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48時間後 (25 x 25 cm)	最大-0.45 %
耐化学性：	24時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
色の変化：	DIN 53 388	7-8 (壁用として)
光透過率：	DIN 53 147	約 46 %
可燃性：	アルミ板に施工 自己鎮火。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C ~ 最高+80 °C
耐候年数：	屋外 7年。但し中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、垂直に立て屋外に露出した場合	

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

販売店：

リアプロジェクション RP 35

ユーザーガイド

施工：

このリアプロジェクションフィルムは全てのプロジェクターにご利用頂けます。例えばモバイルプロジェクター、備え付けのプロジェクター、単距離のプロジェクターやフル HD プロジェクターなど

より良いリアプロジェクションにするために、下記考慮下さい：

- ・ プロジェクターはリバースモードで再生する必要があります。
- ・ 映像をよりはっきりと映し出す為に強く明るいプロジェクターの使用をお勧めします
- ・ リアプロジェクションフィルムは、インターアクティブ機能のついたプロジェクターを使用すれば、双方向性通信機能を有するインターアクティブディスプレイにすることが可能です。

ドライ又はウェットアプリケーションが可能です。水貼りの場合、糊が白濁する場合がありますが天候次第で数日経つと消えてなくなります。

ウェットアプリケーションの場合、施工液 ASLAN TL 10 の使用をお勧めします。

保管寿命：

施工前のフィルムは、生産日より最低 1 年保管出来ます。
フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。
ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成: 2013 年 10 月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい。

販売店：

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp