

ホワイトボード WB 995

高級光沢ホワイトボードフィルム

このホワイトボードフィルム貼れば、どんな平面も書き込み可能なホワイトボードに変化します。
マーカーのキズがつきにくく、消去もドライクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。

その他製品についてご不明な場合は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ポリエステル/塩ビ - 組み合わせ	
厚み：	150 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～ 30 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量：～ 144 g/m ²

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後： 1週間後：	～ 3 N/25 mm ～ 8 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 時間 (25 x 25 cm)	最大-0.45 %
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15°C -30 °C から最高 +80 °C



販売店：

総輸入元：

株式会社 テクノプロモーション

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

ホワイトボード WB 995

ユーザーガイド

施工：	ドライアPLICATIONのみ
クリーニング：	ホワイトボードマーカーはドライクロスで簡単に拭き取る事が出来ます。 誤って油性インクのペンを使用してしまった場合は、アルコールで拭き取る事が出来ます。
保管寿命：	施工前のフィルムは、製造日より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温 15℃～25℃で、湿度 50%～60%で保管されていなければなりません。 ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル 梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからない ように保管して下さい。

作成：2013年10月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。
製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任
において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい。

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十倉二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>